

FICHA TÉCNICA **BEFAST**

DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo especial para las uniones de PVC flexible de secado rápido. Producto Tixotrópico. Ideal para pegar tubos de PVC flexible y tubos de PVC rígidos. Apto para el pegado de tubos y mangueras bajo condiciones húmedas. El Adhesivo PVC Bluefast cumple las normas CE14814 y CE14680.

PROPIEDADES

Color: Azul
Olor: Característico
Viscosidad: 13000-20000cP
Densidad relativa: 0,911gr/cm³
Aplicable sobre superficies húmedas.

MODO DE EMPLEO

Limpiar las superficies a encolar con nuestro disolvente. Cortar en ángulo recto el tubo, biselar los cantos exteriores del tubo en un ángulo de 15º a fin de facilitar la entrada en el abocardado.

Remover la cola antes de la aplicación, pasando posteriormente a aplicar una capa uniforme en sentido axial con el aplicador en ambas partes a encolar, aplicando una capa más gruesa en el extremo del tubo.

Unir tubo y abocardado sin movimiento de giro o torsión, manteniendo el ensamblaje fijo durante unos segundos, hasta obtener el fraguado del adhesivo. Eliminar de inmediato el adhesivo residual.

El encolado no deberá someterse a esfuerzos o movimientos antes de cinco minutos. Se recomienda no someter la unión a presiones superiores a 1,5 atmósferas, antes de transcurridas 24 horas desde su encolado. Recomendado para tubería flexible, piscinas y reparaciones.

CONSUMO

NUMERO DE RACORES MEDIOS EN 1000ml.

∅ Dn En mm	32	40	50
Número	500	250	210

PRESIÓN

∅	16-50 MM		
	5 BAR	10 BAR	16 BAR
>15 °c	15 min	30 min	2H



Distribuido por
BE GLOBAL SUPPLIES, S.L.

C/. Sant Màrius,13
08021 Barcelona

PRESENTACIÓN

Envase plástico:

Bote 250 ml. 24 unidades/caja

Bote 500 ml. 24 unidades/caja

ALMACENAMIENTO

Dos años en un lugar fresco y seco en su envase original. Caducidad 24 meses.

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se recomienda, debido al contenido del envase, entregar el mismo a un gestor de residuos autorizado para su destrucción o recuperación, así como de cualquier elemento desechable que haya estado en contacto con el producto.

NOTA

La información ofrecida en esta ficha técnica es de tipo general en base a nuestra experiencia. No podemos hacernos responsables, por el uso indebido e inadecuado del producto.